



Campi di Applicazione

- Logistica
- Costruzioni
- Impiantistica
- Industria e officina
- Giardinaggio e agricoltura

SCARPA SI PS FO SR ESD

Art. **SWIFT**

Taglie: 35-48

Descrizione

La scarpa da lavoro SWIFT incarna l'eccellenza del design italiano con un'attenzione meticolosa alla sicurezza e al comfort sul luogo di lavoro. Dotata di un innovativo sistema ammortizzante realizzato con un cuscinetto ad aria, questa calzatura offre un mix imbattibile di stile e funzionalità. Questo inserto assorbe gli urti e distribuisce uniformemente la pressione, riducendo al minimo l'affaticamento. Materiali di alta qualità e una costruzione solida assicurano che questa calzatura sia in grado di sopportare l'usura quotidiana senza compromettere il suo comfort o la sua performance. Fornita con una soletta anatomica dotata di inserto in gel nella zona del tallone, in grado di migliorare ulteriormente la comodità della calzatura.

Tomaia

- Mesh Traspirante;

Suola

- Pu Bi-densità con inserto tipo air;

Puntale

- Fibra di vetro a norma;

Lamina

- Tessuto Anti perforazione a norma;

Sottopiede

- Comfort EVA/GEL;

Fodera

- Mesh 100% poliestere;

Calzata

- Mondopoint natural II;

Carico di strappo – richiesto EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012 – 5,4,3

SIZE	VALORE	±	RICHIESTO	ESITO
36	78	± 30 N	≥ 60 N	PASS
42	81	± 30 N	≥ 60 N	PASS
46	83	± 30 N	≥ 60 N	PASS

Costruzione della tomaia resistente all'acqua

PASS

**Penetrazione acqua e assorbimento parte superiore del corpo
richiesto EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012 – 6,3**

	VALORE	±	RICHIESTO	ESITO
Assorbimento acqua	19%	± 0,7 %	≤ 30 %	PASS
Penetrazione acqua	0,0 g	± 0,0 %	≤ 0,2 g	PASS

**Permeabilità al vapore acqueo e coefficiente
richiesto EN ISO 20345:2011, EN ISO 20347:2012 – 5,4,6**

	SIZE	VALORE	±	RICHIESTO	ESITO
Resistenza vapore acqueo	36	3,1	± 1,2 mg/(cm ² H)	≥ 0,8 mg/(cm ² H)	PASS
	42	3,1	± 1,2 mg/(cm ² H)	≥ 0,8 mg/(cm ² H)	PASS
	46	3,1	± 1,2 mg/(cm ² H)	≥ 0,8 mg/(cm ² H)	PASS
Coefficiente	36	32,6	mg/cm ²	≥ 15,0 mg/(cm ² H)	PASS
	42	32,6	mg/cm ²	≥ 15,0 mg/(cm ² H)	PASS
	46	32,6	mg/cm ²	≥ 15,0 mg/(cm ² H)	PASS